



ООО "Химфлекс" 180559, РФ, Псковская обл., Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная д.14
ИНН/КПП 6027090267/603701001, БИК 044030713, р/с 40702810232380000753
в СПБ Ф-Л АО "АЛЬФА-БАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел / факс (8112) 62-27-28, +7 964-316-70-92, e-mail himflex@himflex.ru,
www.himflex.ru

ПАСПОРТ №172
«01»06. 2021 г.

Эластичная эпоксиуретановая мембрана
"Химфлекс EPU 605"
ТУ 5772-012-74321702-2016

Показатель	Единица Измерения	Норма по ТУ	Фактическое значение
1. Вязкость динамическая при 25°C Компонент А Компонент В	Па·с, в пределах Па·с, в пределах	2-4 0,1-0,3	3,2 0,13
2. Плотность при 25°C Компонент А Компонент В	г/см ³ г/см ³	1,1-1,3 1,01-1,16	1,15 1,09
3. Жизнеспособность композиции после смешения компонентов А и В при 20°C (для образца весом 0,1 кг)	Мин, не менее	30	45
4. Содержание нелетучих веществ (сухого остатка)	%	98,5	100
5. Прочность при растяжении	МПа, не менее	60	73
6. Прочность при сжатии	МПа, не менее	50	62
7. Относительное удлинение при разрыве	%, не менее	9	10
8. Удельная ударная вязкость	кДж/м ²	10	15
9. Водопоглощение	%, не более	1,0	0,16
10. Адгезия к бетону по методу решетчатого надреза	Балл	1	1

Вид тарного места: комплект 15 кг (ведро 10 кг + канистра 5 кг)

№партии: 107

Количество мест _____

Дата изготовления: 20.05.2021

Проверил _____

Широков Е.И.

Руководитель _____

Широков Т.Е.



Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения. Компонент А и Б необходимо хранить в герметически закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0° С. При транспортировке и хранении наливной состав для пола должен быть защищен от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура транспортирования и хранения не должна превышать +30° С.