

Химическая стойкость эпоксидных составов на облицевание керамической плиткой и заполнение швов					
Продукт			Использование		
Группа	Наименование	Концентрация	Лабораторные столы	Полы на производствах при 20 С	
				постоянно	эпизодически
Кислоты	Уксусная кислота	5 10	+	(+)	+
	Соляная кислота	37	+	+	+
	Хромовая кислота	20	-	-	-
	Лимонная кислота	10	+	(+)	+
	Муравьиная кислота	2,5 10	+	+	+
	Молочная кислота	2,5 5 10	+	+	+
	Азотная кислота	25 50	+	(+)	+
	Чистая олеиновая кислота		-	-	-
	Фосфорная кислота	50 75	+	+	+
	Серная кислота	50 96	+	+	+
	Дубильная кислота	10	+	+	+
	Винная кислота	10	+	+	+
	Щавелевая кислота	10	+	+	+
	Раствор аммиака	25	+	+	+
	Едкий натрий	50	+	+	+
	Гидрохлорид натрия с содержанием активного хлора	6,4 г/л	+	(+)	+
	Перманганат калия	5 10	+	(+)	+
	Едкий калий	50	+	+	+
Щелочи	Бисульфит натрия	10	+	+	+
	Гипосульфит натрия		+	+	+
	Хлорид кальция		+	+	+
	Хлорид железа		+	+	+
Насыщенные растворы	Хлорид натрия		+	+	+
	Хромат натрия		+	+	+
	Сахар		+	+	+
	Сульфат алюминия		+	+	+
Масла и топлива	Бензин топливные материалы		+	(+)	+
	Терпентинное масло (скипидар)		+	+	+
	Дизельное масло		+	+	+
	Каменноугольное масло		+	+	+
	Оливковое масло		(+)	(+)	(+)
	Легкие топливные масла		+	+	+
	Тяжелые топливные масла		+	+	+
	Нефть		+	+	+
Растворители	Ацетон		-	-	-
	Этиленгликоль		+	+	+
	Глицерин		+	+	+
	Метилен гликоль ацетат		-	-	-
	Перхлорэтилен		-	-	-
	Четыреххлористый углерод		(+)	-	(+)
	Этиловый спирт		+	(+)	+
	Трихлорэтилен		-	-	-
	Хлороформ		-	-	-
	Хлористый метилен		-	-	-
	Тетрагидрофуран		-	-	-
	Толуол		-	-	-
	Сероуглерод		(+)	-	(+)
	Нефтяной растворитель		+	+	+
	Бензол		-	-	-
	Трихлорэтан		-	-	-
	Ксилол		-	-	-
	Хлорид ртути	5	+	+	+
	Перекись водорода	25	+	(+)	+