

Замазка Арзамит-5 практически непроницаема для жидкости при давлении до 5 атм., обладает высокой механической прочностью, не разрушается при воздействии щелочных сред и растворов кислот. Устойчива к минеральным кислотам, уксусной кислоте, органическим растворителям и кипящей воде.

Агрессивная среда	Концентрация в % масс.
Азотная кислота (раствор)	10 %
Анилин, бензин, бензол	+
Бром водный (насыщенный раствор)	+
Бромистый водород (раствор)	10 %
Бутиловый спирт	+
Метанол, метиленхлорид	+
Монохлористая сера, моноуксусная кислота, муравьиная кислота	+
Натр едкий концентр.	до 50 %
Перекись натрия (раствор)	до 20 %
Перманганат калия	30 %
Раствор хлора насыщенный	+
Серная кислота	до 70 %
Сернистая кислота, соляная кислота, уксусная кислота	+
Уксусный ангидрид, толуол, трихлорэтилен	+
Содовый раствор	+
Фенол плавленный	+
Фенол (раствор)	20 %
Формалин водный	40 %
Фосфорная кислота	до 70 %
Хлорбензол, хлористый этил, хлористая известь (концентрированный раствор)	+