



ПАСПОРТ №209

«17» 05 2021 г.

На химически стойкую эпоксидную затирку для швов (двухкомпонентную)
«Himflex S» ТУ 5772-005-74321702-2010

Наименование показателя	По ТУ	Фактически
Внешний вид: Состав А	Густая паста, цвет: ☐ светло-серый ☒ темно-серый ☒ коричневый	Соответствует
Состав Б	Вязкая жидкость	Соответствует
Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее	50	59,3
Предел прочности на растяжении, Мпа, не менее	22	27,6
Коэффициент кислотостойкости, %, не менее	95	98
Коэффициент щелочестойкости, %, не менее	95	98
Плотность, кг/л, не более Состав А	1,65	1,62
Состав Б	1,01	0,98
Жизнеспособность состава при t° - 20°C*, мин., не менее	40	63

* для образца весом 0,5 кг

Вид тарного места: ☐ п/ведро 10 кг (9,2 + 0,8) _____ № партии Q09884

☒ п/ведро 5 кг (4,6 + 0,4) _____

Количество мест


Дата изготовления 10.03.2021/11.05.2021

Количество кг

СООТВЕТСТВУЕТ ТУ

Начальник ОТК _____ Широков Т.Е.

Руководитель _____ Широков Т.Е.



Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Компоненты затирки (Состав А и В) необходимо хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях (можно в неотапливаемых). При транспортировке и хранении затирки при температуре ниже 0°C, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 ч после их выдержки при температуре 20+5° С.

Затирка не взрывоопасна, не токсична горит только при открытом огне.

