ООО "Химфлекс" 180559, РФ, Псковская обл., Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная д.14
ИНН/КПП 6027090267/603701001, БИК 044030713, р/с 40702810232380000753
в СПБ Ф-Л АО "АЛЬФА-БАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел / факс (8112) 62-27-28, +7 964-316-70-92, e-mail himflex@himflex.ru, www.himflex.ru

ПАСПОРТ № 599
«26» 03 2021 г.

На химически стойкий эпоксидный клей (двухупаковочный)
"ХИМФЛЕКС КХ" ТУ 5772-004-74321702-2007

Наименование показателя	По ТУ	Фактически
Внешний вид: Состав А	Густая паста серого цвета	Соответствует
Состав Б	Вязкая жидкость	Соответствует
Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее	45	52,3
Предел прочности на растяжении, Мпа, не менее	30	35,6
Коэффициент кислотостойкости, %, не менее	95	96
Коэффициент щелочестойкости, %, не менее	95	97
Плотность, кг/л, не более Состав А	1,73	1,68
Состав Б	1,01	0,96
Жизнеспособность состава при t° - 20°С*, мин., не менее	40	52
Проницаемость	непроницаем	Соответствует

* для образца клея весом 0,3 кг

Вид тарного места: ведро 10 кг (9,3 + 0,7) № партии: Q09881/ Q09882

Количество мест Дата изготовления 10.11.2020/11.01.2021

СООТВЕТСВУЕТ ТУ

Начальник ОТК _____ Широков Е.И.

Руководитель _____ Широков Т.Е.

Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Компоненты клея (Состав А и В) необходимо хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях (можно в не отапливаемых). При транспортировке и хранении клея (затирки) при температуре ниже 0°С, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 ч после их выдержки при температуре 20+5° С.

Клей не взрывоопасен, не токсичен горит только при открытом огне.