

ПАСПОРТ № 918

«17» 05 2021 г.

На химически стойкий эпоксидный клей для плитки (двухкомпонентный)
"ХИМФЛЕКС 2КХ" ТУ 5772-004-74321702-2007

Наименование показателя	По ТУ	Фактически
Внешний вид:	Густая паста серого цвета	Соответствует
Состав А	Вязкая жидкость	Соответствует
Состав Б		
Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее	45	55,6
Предел прочности на растяжении, Мпа, не менее	22	28,13
Коэффициент кислотостойкости в среде серной кислоты 20% концентрации, %, не менее	95	96
Коэффициент щелочестойкости в 50 % растворе NaOH, %, не менее	95	97
Плотность, кг/л, не более	1,73	1,65
Состав А		
Состав Б	1,01	0,98
Жизнеспособность состава при t° - 20°C*, мин., не менее	40	68
Проницаемость	непроницаем	Соответствует

* для образца клея весом 0,5 кг

Вид тарного места: ведро 10 кг (9,2 + 0,8)

№ партии Q09883/ Q09884

Количество мест

Дата изготовления 10.03.2021/11.05.2021

СООТВЕТСТВУЕТ ТУ

Начальник ОТК _____ Широков Е.И.

Руководитель _____ Широков Т.Е.



Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Компоненты клея (Состав А и В) необходимо хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях (можно в неотапливаемых). При транспортировке и хранении клея при температуре ниже 0°C, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 ч после их выдержки при температуре 20+5°С.

Клей не взрывоопасен, не токсичен горит только при открытом огне.