



ООО "Химфлекс" 180559, РФ, Псковская обл., Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная д.14
ИНН/КПП 6027090267/603701001, БИК 044030713, р/с 40702810232380000753
в СПБ Ф-Л АО "АЛЬФА-БАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел / факс (8112) 60-10-25, +7 964-316-70-92, e-mail himflex@himflex.ru, www.himflex.ru

ПАСПОРТ № 213
«28» 04 2021 г.

На химически стойкий эпоксидно-полиуретановый
клей для плитки (двухкомпонентный)
"ХИМФЛЕКС 5КХ" ТУ 5772-008-74321702-2015

Наименование показателя	По ТУ	Фактически
Внешний вид:	Густая паста белого цвета	Соответствует
Состав А	Вязкая жидкость соломенного цвета	Соответствует
Состав Б		
Сопротивление текучести (стойкость к оплыванию), мм, не более	2	0,5
Адгезия, Мпа, не менее	3,5 2	4,6 3,1
к бетону		
к керамике		
Плотность, кг/л, не более	1,5 1,01	1,48 0,98
Состав А		
Состав Б		
Жизнеспособность состава при t° - 20°C*, мин., не менее	40	55


* для образца клея весом 0,3 кг

Вид тарного места: ведро 5 кг (4,5 + 0,5)

№ партии Q09782/ Q09783

Количество мест

Дата изготовления: 11.01.2021/10.03.2021



СООТВЕТСТВУЕТ, ТУ

Широков Е.И.

Широков Т.Е.



Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Компоненты клея (Состав А и В) необходимо хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях (можно в неотапливаемых). При транспортировке и хранении клея (затирки) при температуре ниже 0°C, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 ч после их выдержки при температуре 20+5° С.

Клей не взрывоопасен, не токсичен горит только при открытом огне.